

Siplast Primer

Kummibituumenilahus

TOOTELEHT

Siplast Primer on külmana voolav kummibituumenipõhine eeltöötlusaine (KBL 20/100). Seda kasutatakse niiskus- ja veetõkete eeltöötlemiseks väljaspool betoonpindu nõudlikel objektidel. Siplast Primer sobib ka teras- ja puitpindade kruntaineks. Mitte kasutada siseruumides.

Kasutamine

Eeltöötlusaine betoonpindade niiskus- ja veetõkete jaoks nõudlikel objektidel.

Kasutusjuhend

Töödeldav pind peab olema puhas ja kuiv. Pealekandmise ja kuivamise ajal ei talu bituumenilahus vihma. Plokkide pinnad tuleb enne töötlemist katta pritskrohviga. Kummibituumenilahust peale kanda harja või rulliga või pihustades. Kulu on umbes 0,5 l/m². Kui Siplast Primer on külma tõttu liiga kõva, võib seda veevannis õrnalt kuumutada. Tööriistade puhastamiseks sobib mineraaltäpentin. Siplast Primeri kuivamisae on +20 °C juures 2–3 tundi.

Mõõtmed

Pakendi suurus	25 l
Tk/kaubaalus või kast	24 tk
Toote number	54622

Pakend

Kummibituumenilahus on pakendatud 25 l metallpakendisse.

Ladustamine

Hoida püsiselt hästi ventileeritavas siseruumis (vähemalt +5 °C).

Kõrvaldamine

Kasutamata toode ja pakend toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad anumad toimetada vastavasse käitluskohta ringlussevõtuks.

Ohutus

Vaata ohutuskaarti.

Maaletooja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
tel 020 7436 200

Päritoluriik

Prantsusmaa



Omadus	Meetod	Ühik	
Tihedus			0,92
Kuivainesisaldus			46,5%
Ristloodne kinnitus (täielikult paika põletatud rullmaterjaliga Parafor Ponts)	LCPC standard	MPa	0,4
Bituumenkrunt (Prantsusmaa standard)	NF P 84-204		Jah



BMI Eesti

Karamelli 6
11318 Tallinn
e-mail: eesti@bmigroup.com
Tel: +372 682 8118

bmigroup.com/ee