

Paigaldusjuhend

Üldine:

Flexolith toodab ainulaadseid painduvaid dekoratiivkivi-telliseid. Pärast pikki teadus- ja arendustegevusi viiakse kogu tootmisprotsess, alates pinnaseosakestest kuni lõpptooteni ühes tootmisüksuses. Flexolith painduvatel dekoratiivkividel on mitmeid ainulaadseid omadusi, mis muudavad nende kasutusala praktiliselt piiramatuks. Flexolith painduvaid telliseid kasutades saate hõlpsasti luua seinakatte välimuse. Painduv tellis on mõeldud vertikaalseks seinapinna viimistlusmaterjaliks ja seda saab kasutada ainult koos tootele kuuluva Flexolith spetsiaalse liimiga.

Spetsifikatsioonid:

- Kerge, umbes 3,5-4,5kg/m². Paksus umbes 3 mm. Vuukimist pole vaja; liimi värv = vuugi värv.
- Sõltuvalt pinnast ja rakendusmeetodist on liimi kasutus umbes 2,5-3 kg / m².
- Pakendi sisu katab umbes 1 m² (sh vuugi vahed (± 12 mm)).
- Purunemiskadu pole ja saab kääridega soovitud suuruseks hõlpsalt lõigata.
- Löögikindel ja vajadusel värvitav iga auru läbilaskva seinavärviga.
- Vett tõrjuv, auru läbilaskev. Katte tellised kõvenevad pärast paigaldamist.
- Ideaalne kasutamiseks hoonete fassaadidel olevates isolatsioonisüsteemides ja renoveerimisprojektides.
- Termiline vastupidavus: -40°C - + 100°C.
- 10-aastane toote garantii ja 5-aastane värvigarantii.

Täiuslik painduva tellise ja spetsiaalse liimi koostis:

Tooted on jätkusuutlikult valmistatud peamiselt mineraalsetest toorainetest. Kvaliteetne, veepõhine, APEO-vaba polüakrülaat sideaine segatakse spetsiaalse puhtusastmega kvartslülvaga ja seejärel värvitakse looduslike pigmentidega.

Pind :

Pind peab olema suuteline kandma Flexolith raskust ja olema alati kuiv, ja puhas. Sobimatud aluspinnad: auru läbilaskvad, poorsed, puidust ja bituumenpinnad. Soovitame alati kanda pinnale sobivat Flexolith krunti. Flexolith krunti tuleks alati eelnevalt kanda kõrge imavusega ja tsemendiga seotud pindadele.

Paigaldus:

Kandke eelmainitud pinnale Flexolith krunt ja laske sel kuivada 24 tundi.

- Kandke valmis kasutamiseks mõeldud spetsiaalne liim vertikaalselt, kasutades sakilist spaatlit. Kandke seda võimalikult palju umbes 10 minutiga. (Tuul, päike ja kõrge temperatuurid võivad seda perioodi oluliselt lühendada)
- Vajutage painduvaid telliseid tugevalt liimile soovitud paigutusega, veendudes, et painduvate telliste tagapind on liimiga täielikult kontaktis. Edasi liikudes ülevalt alla, et vältida varem rakendatud telliste määrdumist. Standardne vuugi laius peaks olema 10 kuni 14 mm.
- Kihtide tasapinna kontrollimiseks võite hõlpsalt tõmmata köie

või kasutada (laseri) loodi.

- Vahetult pärast painduvate telliste paigaldamist tuleks vuugid siluda niiske pintsliga. Selle protsessi käigus peaks liim telliste ümber moodustama tihendelemendi, mis toetub tellise küljele, välistades niiskuse tungimise riski tellisesse.
- Pühkige kohe kõik liimiosakesed, kui neid on, puhta veega. Ärge laske sellel kuivada!
- Pärast painduvate telliste paigaldamist kaitske neid vähemalt 3 päeva igasuguse vihma eest.
- Kõrge õhuniiskus ja/või madal temperatuur võivad oluliselt pikendada kuivamisega.

Ladustamine, transport ja säilivusaeg:

Painduvad dekoratiivkivi-tellised ja spetsiaalset liimi tuleb hoida kuivas ja külmavabas ruumis.

Painduvate telliste säilivusaeg: piiramatu (kui neid hoitakse kuivas ja külmavabas ruumis).

Spetsiaalse liimi säilivusaeg: vaadake liimi etiketti / trükki värvipurgil.

Ohutus:

Tooteid ei klassifitseerita ohtlikeks kaupadeks vastavalt EG juhiste. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

- Silma/naha sattumisel: Loputage leige veega ja vajadusel pöörduge arsti poole.
- Allaneelamisel: Loputage patsiendi suu ja pöörduge arsti poole. Rahustage patsienti ja ärge ärgitage teda oksendama.

Tähelepanu:

- Paigaldamisel võtke painduvaid telliseid erinevatest pakkidest, et saavutada soovitud paigutus ja varjund.
- Looduslike toorainete kasutamise tõttu võib esineda värvi ja tooni erinevusi. Kontrollige toote spetsifikatsioone enne kasutamist, kuna kasutatud toodete kohta ei saa kaebusi esitada.
- Ärge paigaldage painduvaid telliseid alla +5°C temperatuuril.
- Meie toodete kvaliteet on tagatud. Kui te pole kindel konkreetse pinna omadustes, tehke katsed ise ja veenduge, et pind on rakendamiseks sobiv. Meie ettevõtte ei vastuta valesti kasutamise või sobimatu pinna valiku tõttu tekkivate probleemide eest.
- Lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti: flexolith.com